

LAQUE A L'EAU BRILLANTE

Laque brillante intérieur et extérieur en phase aqueuse.

<u>DOMAINES D'UTILISATION.</u>	<u>NORMES</u>
Avantages: application facile, faible odeur, écologique, qualité professionnelle. Peinture de finition brillante écologique et microporeuse intérieure et extérieure pour boiseries et métaux.	AFNOR-NF T 36-005, Famille 1 classe 7b2 S'inscrit dans le concept Haute Qualité Environnementale. Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/d): 150gr/l (2007) 130 gr/l (2010). Ce produit contient au maximum 80 gr/l VOC (Valeur max. de l'Ecolabel EU)

<u>CARACTERISTIQUES.</u>	<u>PROPRIETES</u>
LIANT Résine acrylique émulsionnée modifiée	AGENT RHEOLOGIQUE Polyuréthane
PIGMENTS Dioxyde de titane rutile pur. Pigments organiques et inorganiques.	POINT ECLAIR Ininflammable
SOLVANT Eau	RENDEMENT +/- 12 m ² /litre
ASPECT Tendu et Brillant 34 ub à 20°: 70 ub à 60°	SEC AU TOUCHER +/- 2 heures (20°C-50% HR)
EXTRAIT SEC +/- 57% en poids	RECOUVRABLE +/- 12 heures
DENSITE +/- 1,280	Marges d'erreur VOC: <1 gr/L

<u>MISE EN ŒUVRE.</u>	
PISTOLET	Conventionnel: gicleur 1,5 à 2 mm; pression 3 à 4 atm.; dilution max. de 10%. Airless: gicleur 0,011 à 0,013 inch.; pression 120 à 150 atm.; dilution max. de 5%.
ROULEAU	Poils ras de 5mm maximum en microfibre. Près à l'emploi
BROSSE	Type orel (acrylique)

<u>CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.</u>	
PREPARATION DU SUPPORT	Le support doit être sec et exempt de graisse. Sur les non-ferreux, appliquer une couche d'AQUACOAT au préalable. Veiller à éliminer toutes les anciennes couches non-adhérentes. Après dérouillage des parties corrodées, appliquer au préalable une couche d'AQUAPRIM. Rincer ensuite le support à l'eau et laisser sécher avant application.
CONDITIONS D'APPLICATION	L'humidité du support ne doit pas dépasser 5%. La t° du local doit être de min. 15°C et 3°C au-dessus du point de rosée. L'humidité relative du local ne doit pas dépasser 65%HR. Système proposé: 1 couche (50µ) d'AQUAPRIM ou une couche d'AQUACOAT et 2 couches de LAQUE A L'EAU SATIN/BRILLANT DRAGOPAINT.
CONDITIONS DE SECHAGE	Aération de minimum 0,1 m/sec.

<u>RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.</u>	
CONDITIONNEMENT	0,75L - 2,5L - 5L
STABILITE	12 mois en emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur et du gel.
ENTRETIEN	Laque à l'eau brillante
NETTOYAGE DU MATERIEL	Eau

<u>RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.</u>
Produit en phase aqueuse, non toxique. Certification Ecolabel Européen en cours Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.

Janvier 2015