

LAQUE A L'EAU SATIN

Peinture satinée intérieur et extérieure en phase aqueuse.

<u>DOMAINES D'UTILISATION.</u>	<u>NORMES</u>
<p>Avantages: application facile, faible odeur, écologique, qualité professionnelle.</p> <p>Peinture de finition satinée écologique et microporeuse intérieure et extérieure pour boiseries et métaux.</p>	<p>AFNOR-NF T 36-005, Famille 1 classe 7b2</p> <p>S'inscrit dans le concept Haute Qualité Environnementale.</p> <p>Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/d): 150gr/l (2007) 130 gr/l (2010). Ce produit contient au maximum 80 gr/l VOC</p>

<u>CARACTERISTIQUES.</u>	<u>PROPRIETES</u>
<p>LIANT Résine acrylique émulsionnée modifiée</p> <p>PIGMENTS Dioxyde de titane rutile pur. Pigments organiques et inorganiques.</p> <p>SOLVANT Eau</p> <p>ASPECT Tendu et satiné 5 ub à 20°/30 ub à 60°</p> <p>EXTRAIT SEC 55% +/-2 en poids</p> <p>DENSITE +/- 1,330</p>	<p>AGENT RHEOLOGIQUE Polyuréthane</p> <p>POINT ECLAIR Ininflammable</p> <p>RENDEMENT +/- 12 m²/litre</p> <p>SEC AU TOUCHER +/- 2 heures (20°C-50% HR)</p> <p>RECOUVRABLE +/- 12 heures</p> <p>Marges d'erreur VOC: <1gr/L</p>

<u>MISE EN ŒUVRE.</u>
<p>PISTOLET Conventionnel: gicleur 1,5 à 2 mm; pression 3 à 4 atm.; dilution max. de 10%. Airless: gicleur 0,011 à 0,013 inch.; pression 120 à 150 atm.; dilution max. de 5%.</p> <p>ROULEAU Poils ras de 5mm maximum en microfibre. Prêt à l'emploi</p> <p>BROSSE Type orel (acrylique)</p>

<u>CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.</u>
<p>PREPARATION DU SUPPORT Le support doit être sec et exempt de graisse. Sur les non-ferreux, appliquer une couche d'AQUACOAT au préalable. Veiller à éliminer toutes les anciennes couches non-adhérentes. Après dérouillage des parties corrodées, appliquer au préalable une couche d'AQUAPRIM. Rincer ensuite le support à l'eau et laisser sécher avant application.</p> <p>CONDITIONS D'APPLICATION L'humidité du support ne doit pas dépasser 5%. La t° du local doit être de min. 15°C et 3°C au-dessus du point de rosée. L'humidité relative du local ne doit pas dépasser 65%HR. Système proposé: 1couche (50µ) d'AQUAPRIM ou une couche d'AQUACOAT et 2 couches de LAQUE A L'EAU SATIN/BRILLANT DRAGOPAINT.</p> <p>CONDITIONS DE SECHAGE Aération de minimum 0,1 m/sec.</p>

<u>RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.</u>
<p>CONDITIONNEMENT 0,75L - 2,5L - 5L</p> <p>STABILITE 12 mois en emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur et du gel.</p> <p>ENTRETIEN Laque à l'eau satin</p> <p>NETTOYAGE DU MATERIEL Eau</p>

<u>RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.</u>
<p>Produit en phase aqueuse, non toxique.</p> <p>Certification Ecolabel Européen en cours</p> <p>Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité.</p>

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.
Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.
Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.