

DRAGOCRYL VELOURS

ROULEAUX**Peinture murale satinée anti-microfissure, très résistante, pour travaux intérieurs.**

<u>DOMAINES D'UTILISATION.</u> Travaux intérieurs de décoration des murs et plafond. Travaux neufs et entretien. Parkings, usines, cages d'escaliers,... Grande facilité d'application. Idéal pour les pièces d'eau, toile de verre,... Grande facilité d'application.	<u>NORMES.</u> AFNOR NF T 36-005 Famille 1 classe 7b2 S'inscrit dans le concept Haute Qualité Environnementale Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 30 gr/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 gr/l COV (Valeur max. de l'Ecolabel EU)
---	---



<u>CARACTERISTIQUES.</u> LIANT Résine terpolymère (Acetate, VeoVa, Acrylique) PIGMENTS Dioxyde de titane rutile pur, carbonate de calcium,... VISCOSITE 12 à 15000cps ASPECT Satin Velouté (60/6 ; 85/15) EXTRAIT SEC en poids : 55% +/-2. DENSITE 1,35	<u>PROPRIETES.</u> POINT ECLAIR Ininflammable (sans solvant) RENDEMENT 9 à 10m²/L TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et 60 % HR) sec 30 à 60 min. recouvrable 4 heures SOLVANT Eau
--	---

<u>MISE EN ŒUVRE.</u> ROULEAU/BROSSE De préférence sans dilution. AIRLESS gicleur 0,011 à 0,013 inch.; pression 120 à 150 atm.; dilution avec max. 5% d'eau.

<u>TESTS.</u> Résistance à l'abrasion humide : Aucune détérioration après 200 cycles selon ISO 11998
--

<u>CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.</u> PREPARATION DU SUPPORT Le support doit être sec et exempt de graisse, conformément aux règles de l'Art. au DTU 59-1normes NF P704-201. Veillez à éliminer les anciennes couches non-adhérentes. Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec AQUAFIX ou GIPS PRIMER. CONDITIONS D'APPLICATION L'humidité du support ne doit dépasser 5%. La température du local doit être de minimum 15°C. L'humidité relative du local ne doit dépasser 65%HR. CONDITIONS DE SECHAGE Idem et aérer pour l'évacuation de la vapeur d'eau. (min. 0,1m/sec)
--

<u>RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.</u> CONDITIONNEMENT 15L STABILITE 1 an en emballage d'origine fermé à L'ABRI DU GEL et DES FORTES CHALEURS ENTRETIEN Dragocryl Satin-Velours Raccord. NETTOYAGE DU MATERIEL Eau

<u>RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.</u> Produit en phase acqueuse, non toxique. la teneur en COV correspond à la norme Ecolabel Européenne Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité.
