DRAGOCRYL SATIN AIRLESS

Peinture murale en phase aqueuse satinée anti-microfissure, très résistante, pour travaux intérieurs.

DOMAINES D'UTILISATION.	***NORMES***
Travaux intérieurs de décoration des murs et plafond.	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 classe 7b2
Pièces d'eau, toile verre, couloirs, entrées, …..	S'inscrit dans le concept Haute Qualité Environnementale
Adaptée pour travaux de mise en peinture mécanisés.	Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 30 gr/l.
Grande blancheur et sans odeur de solvants	Ce produit contient au maximum 15 gr/l COV (Valeur de l'Ecolabel EU)

CARACTERISTIQUES.		***PROPRIETES.***		
LIANT	Terpolymères acryliques	**POINT ECLAIR**		Ininflammable (sans solvant)
PIGMENTS	Dioxyde de titane rutile pur, carbonate de calcium,…	**RENDEMENT**		6 à 8 m²/l.
VISCOSITE	14-16000cps	**TEMPS DE SECHAGE**		(à 23°c et 55 % HR)
ASPECT	Satiné (B85>10) [NBN EN 13300]		hors poussière	30 min
EXTRAIT SEC	Pds : 51% +/-2.		sec	2 heures
DENSITE	1,26		recouvrable	6 heures
COULEUR	Blanc	**SOLVANT**	Eau	
		RESISTANCE	Lavable	

MISE EN ŒUVRE.	
AIRLESS	Gicleur 0,015 à 0,021 pouces. Prêt à l'emploi. Convient pour une buse à angle large.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.	
PREPARATION DU SUPPORT	Le support doit être sec et exempt de graisse, conformément aux règles de l'Art. au DTU 59-1normes NF P704-201. Veillez à éliminer les anciennes couches non-adhérentes. Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec Gips Primer ou Aquafix.
CONDITIONS D'APPLICATION	Conforme au DTU 59.1 L'humidité du support ne doit pas dépasser 5%. La température du local doit être de min. 15°C. L'humidité relative du local ne doit pas dépasser 65%HR.
CONDITIONS DE SECHAGE	Idem et aérer les locaux pour l'évacuation de la vapeur d'eau (min. 0,1m/sec).

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.	
CONDITIONNEMENT	15l
STABILITE	6 mois en emballage d'origine fermé à L'ABRI DU GEL et DES FORTES CHALEURS
ENTRETIEN	Dragocryl Satin Rouleau
NETTOYAGE DU MATERIEL	Eau

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.	
	Produit en phase aqueuse, non toxique. Emission dans l'air intérieur: classe A+ La teneur en COV correspond à la norme Ecolabel Européenne Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité. Consulter la fiche de sécurité

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.
Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.
Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.
02-mai-17