


# DRAGOCRYL MS SOYEUX AIRLESS

Peinture murale en phase aqueuse soyeuse pour travaux de finition luxueuse et sous couches intérieurs.

<u>DOMAINES D'UTILISATION.</u>	<u>NORMES</u>
Travaux intérieurs de décoration des murs et plafond. Sous-couche et finition pour la mise en peinture mécanisée. Insensible aux fonds alcalins (ciment, béton, amiante ciment)	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 classe 7b2 S'inscrit dans le concept Haute Qualité Environnementale (HQE) Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 gr/l.
Grande facilité d'application. Sans odeur de solvant. Séchage rapide	Ce produit contient au maximum 15 gr/l COV
Grande blancheur. Masque les imperfections. Ambiance feutrée.	(Valeur de l'Ecolabel EU) 

<u>CARACTERISTIQUES.</u>	<u>PROPRIETES.</u>
<b>LIANT</b> Terpolymère acrylique	<b>POINT ECLAIR</b> Ininflammable (sans solvant)
<b>PIGMENTS</b> Dioxyde de titane rutile pur, carbonate de calcium,...	<b>RENDEMENT</b> 6 à 8 m <sup>2</sup> /L
<b>VISCOSITE</b> 14-18000 cps	<b>TEMPS DE SECHAGE</b> (à 23°C et 55 % HR)
<b>ASPECT</b> Soyeux - Velouté (B85<5) [NBN EN 13300]	Hors poussières 30 min
<b>EXTRAIT SEC</b> Pds : 60% +/-2	sec 2heures
<b>DENSITE</b> 1,49	recouvrable 6 heures
<b>COULEUR</b> Blanc	<b>SOLVANT</b> Eau
	<b>RESISTANCE</b> Lavable

<u>MISE EN ŒUVRE.</u>	
<b>AIRLESS</b>	Gicleur 0,015 à 0,021 pouces. Prêt à l'emploi. Convient pour une buse à angle large.

<u>CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.</u>	
<b>PREPARATION DU SUPPORT</b>	Le support doit être sec et exempt de graisse, conformément aux règles de l'Art. au DTU 59-1normes NF P704-201. Veillez à éliminer les anciennes couches non-adhérentes. Sur métaux, application d'un primer approprié ou Aquaprim. Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec Gips Primer ou Aquaprim.
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	Conforme au DTU 59.1 L'humidité du support ne doit pas dépasser 5%. La température du local doit être de minimum 15°C. L'humidité relative du local ne doit dépasser 65%HR.
<b>CONDITIONS DE SECHAGE</b>	Idem et aérer pour l'évacuation de la vapeur d'eau (min 0,1m/sec).

<u>RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.</u>	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	15L
<b>STABILITE</b>	6 mois en emballage d'origine fermé et à L'ABRI DU GEL et DES FORTES CHALEURS
<b>ENTRETIEN</b>	Dragocryl MS SOYEUX - Dragocryl Mat Rouleau
<b>NETTOYAGE DU MATERIEL</b>	Eau

<u>RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.</u>	
	Produit en phase aqueuse, non toxique. Emission dans l'air intérieur: classe A+ La teneur en COV correspond à la norme Ecolabel Européenne Non concerné par la réglementation étiquetage de sécurité. Consulter la fiche de sécurité

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.

02-mai-17

<b><u>DOMAINES D'UTILISATION.</u></b>	<b><u>PROPRIETES.</u></b>
---------------------------------------	---------------------------

<b><u>CARACTERISTIQUES.</u></b>  LIANT PIGMENTS SOLVANT ASPECT VISCOSITE EXTRAIT SEC DENSITE	  POINT ECLAIR RENDEMENT TEMPS DE SECHAGE
--	---

<b><u>MISE EN ŒUVRE.</u></b>  PISTOLET    BROSSE
--

<b><u>CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.</u></b>  PREPARATION DU SUPPORT   CONDITIONS D'APPLICATION   CONDITIONS DE SECHAGE
---

<b><u>RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.</u></b>  CONDITIONNEMENT STABILITE ENTRETIEN
--


**NETTOYAGE DU MATERIEL**


---

***RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.***

---

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer à leur situation.  
Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service client.  
Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.





liquer aux exigences de mise en œuvre.  
vice technique.